



MORTERO DE ALBAÑILERIA PARA NIVELAR FIRMES.



Código: 34597 **Presentación:** 25 kg **Color:** Gris

Mortero de albañilería base cemento con granulometría controlada para nivelar firmes.

USOS RECOMENDADOS

- Empastado para corregir desniveles en pisos y losas.
- Ideal para dar pendientes en losas y firmes de concreto.
- Uso interior y exterior.

VENTAJAS

- De fácil reglado.
- Reduce agrietamiento y fisuras por contracción.
- Genera menor desperdicio en comparación con sistema tradicional.
- Optimiza tiempos en obra al reducir el acarreo de materiales a granel.
- Fácil de almacenar y control de inventario en obra.
- Producto listo para usar solo agregue agua.
- Base para instalar loseta cerámica o porcelanato duela laminada o parquet.
- Excelente dureza y resistencia a la compresión.

RENDIMIENTOS


| Espesor en mm | Rendimiento kg/m ² | m ² /saco 25 kg |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|
| 10 | 18.3 | 1.33 |
| 20 | 36.7 | 0.66 |
| 30 | 55 | 0.44 |
| 40 | 73.3 | 0.33 |
| 50 | 91.7 | 0.27 |

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de los métodos de instalación utilizados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie de aplicación-sustratos o piezas de mampostería debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pinturas, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión. Si el sustrato es muy absorbente y las condiciones climáticas son muy diversas, tales como elevadas temperaturas, baja humedad relativa y fuertes vientos, es necesario humedecerlo previamente, para evitar que el empaste pierda sus características de trabajabilidad y resistencia.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN



Limpie la superficie y retire cualquier excedente de residuos de construcción o externos en el mismo. | Clean the surface and remove any excess debris from the construction process or external to it.

Vacíe en un cajón 4 L de agua limpia | Add 4 1/4 qt of clean water in a mixing container.

Superficies


- Firmes de cemento-arena

Nota: Cuando están bien preparados, los sustratos aceptables.


NORMAS Y LEED

- Este producto contribuye al cumplimiento de los siguientes créditos del sistema de certificación LEED v2009
- ***IEQc4.1 Low Emitting** - adhesivos y selladores ya que contiene cero VOC's
- ***MRc5** - Materiales regionales ya que el 80% de la materia prima es extraída, procesada y fabricada regionalmente.






3
Agregue el contenido del saco 25 kg en forma gradual durante el proceso de batido. | *Gradually add one bag of product while stirring to mix the powder and water*




4
Mezcle para integrar hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Se recomienda mezclador mecánico. | *Mix to obtain a soft paste consistency with no lumps.*



5 10 min
Deje reposar la mezcla por 10 min., esto activará los componentes de la mezcla. | *Let the mixture slake for 10 min allowing the additives to react.*



6
Moje el sustrato con agua abundante sin saturar. | *Wet the surface with water without saturating.*



7
Para usar como empaste, utilice un nivel y distribuya la mezcla con una regla metálica hasta dejar la superficie lo más nivelada posible. | *For use as a mortar bed, use a straightedge and screed the mixture until the surface is as leveled as possible.*



8 24 horas
Deje secar el área por 24 horas. | *Let the surface dry for 24 hours*

LIMITACIONES

- Deje fraguar el empastado por lo menos 48 -72 horas antes de iniciar la colocación de recubrimiento cerámico.
- No aplique sobre madera, aglomerado de madera, paneles de yeso en pisos, superficies metálicas o materiales similares que sean inestables dimensionalmente.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

- Utilizar agua limpia, controle el agua de mezclado. Evite el exceso de agua, ya que disminuye las propiedades mecánicas.
- Preparar la cantidad de mezcla que se vaya a utilizar en un tiempo menor a 45 minutos, evitar la adición de agua para humectar mezcla posteriormente.

SEGURIDAD

No inhale el polvo. Puede causar daño en ojos, piel y pulmones. Se recomienda usar una mascarilla antipolvo apropiada, guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con los ojos y la piel. El material húmedo se adhiere a la piel y ojos si llega a secarse. Si llegara a tener contacto con los ojos y/o la piel, enjuague abundantemente con agua. En caso de ingestión, beba de 1 a 2 vasos de agua para diluir. No induzca al vomito. Consulte a un médico de inmediato.

DATOS TÉCNICOS

Características físicas Descripción

Apariencia del producto Polvo granulado, gris

Grano Grueso

Agua en mezcla 4 litros por saco de 25 kg

Espesor de aplicación 10 a 50 mm

Temperatura de aplicación 4°C a 38°C

Vida en bote (mezcla) 1-2 horas 25°C y 50% de humedad relativa

Rango de espesores 12 meses en áreas techadas y secas

Datos técnicos

Valor

Metodo

Resistencia a la compresión 28D >114 kg/cm² ASTM-C-109

Fraguado inicial 3 a 4 horas ASTM C266-21

Fraguado final 5 a 7 horas ASTM C266-21

Peso volumétrico (Polvo) 1300 kg/m³ ASTM-C-185

Peso volumétrico (Mezcla) 1980 kg/m³ ASTM-C-185

Retención de agua 88% ASTM C1506-17

Aire incluido 6.50% UNE-EN 1015-7:1999

% Flujo 126% ASTM-C-1437

GARANTÍA

Todos los productos Cemix se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados. El proceso para hacer cualquier reclamación por material defectuoso y obtener una reposición del material en cuestión se describe a continuación:

1. Contar con ticket, factura o comprobante de compra del producto.

2. Exponer su reclamación a nuestros teléfonos: 82 88 67 27 en Monterrey y sin costo del interior de la República al 01 800 8383 00 o vía correo electrónico a infocemix@cemix.com.

3. Un representante autorizado del fabricante contactará al cliente y verificará el comprobante de compra y el producto, así como su instalación (Cemix no se hará responsable por daños o gastos que surjan de la instalación, uso o reventa de ese material).

4. Si a juicio del representante el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material en cuestión y el cliente debe esperar sus instrucciones de embarque y autorización para efectuar la devolución. El material se repondrá directamente en fábrica en un lapso no mayor a 30 días después del fallo del representante.

SISTEMA DE GARANTÍA CEMIX

En CEMIX garantizamos que nuestros productos (adhesivos, boquillas y membranas) son compatibles como materiales para instalación de losetas cerámicas, y loseta porcelánica de cualquiera de las marcas de revestimientos o pisos que se comercializan en el país.

La garantía **TOTAL DE POR VIDA** garantiza la instalación para toda la vida cuando se instala el sistema completo de:

CEMIX Mortero Seco

TEXRITE Hydr-orite

CEMIX Formatos Grandes

TEXRITE Epoxyplus | En caso de piedra natural emboquille con CEMIX Boquilllex Universal mezclado con CEMIX Látex 620.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las recomendaciones, sugerencias, declaraciones y datos técnicos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestros mejores conocimientos y la información disponible a nuestro alcance. Se entregan para propósitos informativos solamente sin ninguna responsabilidad por su uso. Sin embargo, como el manejo y el uso posterior a la entrega al cliente no está bajo nuestro control, no garantizamos el resultado a obtener. Solo serán vinculantes para el fabricante o vendedor, los documentos por escrito firmados por un representante oficial del fabricante. Para más información acerca de garantías entrar a: www.cemix.com

Para más información de nuestras soluciones:

Llame sin costo al

01 800 83 83 000

